



DESTINATION : MIGRASTOP 08 est un produit de traitement hydrofuge pour la consolidation et l'imperméabilisation des supports minéraux. Il est idéal en préventif ou curatif pour le traitement des joints, du carrelage, des dalles, des pierres calcaires, des façades en briques, du granit, du marbre, de l'ardoise ...
Intérieur – Extérieur

**PROPRIETES
ET AVANTAGES :**

Basé sur une solution complexe de produits minéraux de très faibles tailles, MIGRASTOP 08 provoque après pénétration par capillarité en profondeur et réaction chimique une imperméabilisation dans la masse des supports minéraux poreux.

Ce procédé de réaction chimique, d'intégration au support et d'imprégnation des pores constitue la minéralisation.
Les supports ainsi traités améliorent considérablement leurs propriétés physiques.

SUPPORTS : Supports minéraux poreux. Consulter les fiches d'applications selon les types d'interventions à effectuer.

MATERIEL

D'APPLICATION : Brosse, rouleau, pulvérisateur, raclette.

ASPECT : Incolore, limpide.

**CARACTERISTIQUES
TECHNIQUES :**

Directive européenne COV 2004/42	Imprégnation non filmogène. Hors champ d'application de la directive.
Densité à 20°C	1,02 +/- 0,05
Viscosité à 20°C	Fluide
Liant	Silicate
Solvant	Alcool
Rendement	5 à 15 m ² / Litre / couche
Conservation	Gélif, ne pas stocker à des températures inférieures à 0°C

CONDITIONNEMENTS : Spray de 1L, bidons de 2 L, 5 L et 20 L

HYGIENE ET

SECURITE : Fiche de Données de Sécurité disponible sur www.quickfds.com



CARACTERISTIQUES D'APPLICATION :

De 1 à 2 couches suivant l'application et la porosité

De 5 à 15 m² /Litre/couche

Recouvrable : 4 heures

Sec : 8 heures

Séchage définitif : 3 semaines

DILUTION :

Prêt à l'emploi. Ne pas mélanger avec un autre produit.

Nettoyage du matériel : au White Spirit, immédiatement après application.

CONSEILS

D'APPLICATION :

- **Conditions d'application :**

Utiliser MIGRASTOP 08 entre + 5°C et + 30°C. La température du matériau ne doit pas être inférieure à + 5°C ni supérieure à + 25°C.

Ne pas appliquer par temps de gel ou risque de gel dans les heures qui suivent l'application.

Ne pas utiliser en pulvérisation par vent fort.

Utiliser MIGRASTOP 08 sur des **supports secs**.

MIGRASTOP 08 étant un produit de traitement de masse, réaliser toujours un essai préalable avant tout traitement définitif. Vérifier la porosité du support sur une petite surface.

MIGRASTOP 08 réagissant par pénétration par capillarité, les supports doivent être sains et propres. Les supports souillés pourront être traités préalablement avec NETTOYANT 75 ou CRISTO NET. Ils ne doivent pas déjà comporter une hydrofugation ou tout autre revêtement synthétique d'origine organique (peinture et revêtements synthétiques divers).

MIGRASTOP 08 peut développer des apparitions d'efflorescences en cas d'excès de produit en surface lors de l'application. Faire pénétrer le produit puis essuyer l'excédent avec un chiffon sec et absorbant après 20 minutes (pour chaque couche).

- **Précautions d'utilisation :**

Protéger impérativement tous les matériaux non destinés au traitement tels que verre, aluminium, peinture, boiseries...

Port de lunettes de protection et gants obligatoires.

Lire attentivement l'étiquette du bidon.

Les recommandations contenues dans cette fiche technique sont destinées aux personnes expérimentées ayant l'habileté requise. Elles sont fondées sur des essais réalisés conformément aux normes conventionnelles en vigueur et à la norme NF P 74-201 1 et 2 référence DTU 59.1 (09/94). Ces recommandations n'ont qu'une valeur indicative et ne sauraient, en aucune façon, suppléer à une préconisation spécifique au chantier. De ce fait, aucune responsabilité ni dommages ne peuvent être imputés à S.E.P.V. pour les résultats obtenus lors d'un travail qui se fait aux risques et périls de l'utilisateur.

S.E.P.V. : BP 19 - St Germain Lès Arpajon – 91 291 Arpajon - Fax : 01 60.84.04.81

EDITION JANVIER 2011. ANNULE ET REMPLACE TOUTE VERSION PRECEDENTE.