



Sur support
SEC
UNIQUEMENT

FACADES EN BRIQUES, GRANIT ET PIERRES CALCAIRES

FICHE DE MISE EN ŒUVRE : Notice 082

- IMPERMEABILISATION
- PREVENTION DES AGRESSIONS ATMOSPHERIQUES
- POLLUTION
- TRACES NOIRES

Procéder à un essai sur une petite surface avant toute application pour vérifier la porosité du support. Si le support est très poreux (Tuffeau ou autres), merci de nous consulter.

Nettoyer la surface à traiter en respectant le plus possible le calcin ou la cohésion de l'enduit.

Sur support sec ou humide, appliquer au pulvérisateur de 1 à 2 couches de MIGRASTOP® 08 suivant la porosité du support.

Consommation moyenne : de 0.10 à 0.20L/m².
1 Litre = 5 à 10 m²

Précautions d'emploi : lire attentivement la fiche produit et la notice du bidon.

N.B. : Vérifier la perméabilité obtenue après chaque couche (4h après l'application). La quantité exacte de produit sera définie après calcul de la porosité du support à traiter.

Des efflorescences peuvent apparaître après application pendant la durée de séchage et en cas d'excédent de produit. Selon les cas, prévoir une disparition sous quelques semaines ou procéder à un broissage.

Les recommandations contenues dans cette fiche technique sont destinées aux personnes expérimentées ayant l'habileté requise. Elles sont fondées sur des essais réalisés conformément aux normes conventionnelles en vigueur et à la norme NF P 74-201 1 et 2 référence DTU 59.1 (09/94). Ces recommandations n'ont qu'une valeur indicative et ne sauraient, en aucune façon, suppléer à une préconisation spécifique au chantier. De ce fait, aucune responsabilité ni dommages ne peuvent être imputés à S.E.P.V. pour les résultats obtenus lors d'un travail qui se fait aux risques et périls de l'utilisateur.

S.E.P.V. : BP 19 - St Germain Lès Arpajon – 91 291 Arpajon - Fax : 01 60.84.04.81

EDITION JANVIER 2011. ANNULE ET REMPLACE TOUTE VERSION PRECEDENTE.