



Sur support
SEC
UNIQUEMENT

JOINTS DE CARRELAGE ETANCHES

FICHE DE MISE EN ŒUVRE : Notice 081

- IMPERMEABILISATION
- PREVENTION DES AGRESSIONS CHIMIQUES
- PROTECTION CONTRE LES TACHES

Nettoyer la surface à traiter.

Reprendre les joints à fortes aspérités au mortier classique.

Sur support sec, appliquer à saturation au pulvérisateur, à la raclette ou au pinceau 2 couches de MIGRASTOP 08, à 4 heures d'intervalle au minimum, sur toute la surface ou uniquement sur les joints.

Après application, laisser boire 20 minutes et essuyer les excédents avec un chiffon sec.

Consommation moyenne : 1 Litre = 10 m²

Précautions d'emploi : lire attentivement la fiche produit et la notice du bidon.

N.B. : Vérifier la perméabilité obtenue après chaque couche (4h après l'application). La quantité exacte de produit sera définie après calcul de la porosité du support à traiter.

Les recommandations contenues dans cette fiche technique sont destinées aux personnes expérimentées ayant l'habileté requise. Elles sont fondées sur des essais réalisés conformément aux normes conventionnelles en vigueur et à la norme NF P 74-201 1 et 2 référence DTU 59.1 (09/94). Ces recommandations n'ont qu'une valeur indicative et ne sauraient, en aucune façon, suppléer à une préconisation spécifique au chantier. De ce fait, aucune responsabilité ni dommages ne peuvent être imputés à S.E.P.V. pour les résultats obtenus lors d'un travail qui se fait aux risques et périls de l'utilisateur.

S.E.P.V. : BP 19 - St Germain Lès Arpajon – 91 291 Arpajon - Fax : 01 60.84.04.81

EDITION JANVIER 2011. ANNULE ET REMPLACE TOUTE VERSION PRECEDENTE.