



DALLAGE EN BETON

FICHE DE MISE EN ŒUVRE : Notice 402

- IMPERMEABILISATION
- PREVENTION DES AGRESSIONS ATMOSPHERIQUES
- TRAITEMENT ANTI-TACHES
- TRAITEMENT ANTI-POUSSIÈRES

Nettoyer la surface à traiter à la pression, si présence de laitance.

Sur support sec ou humide, appliquer au pulvérisateur, au rouleau ou au pinceau, successivement 2 à 3 couches de MIGRASTOP 40 (à raison de 0.15 L /m² par couche en moyenne), à 4 heures d'intervalle au minimum.

Veiller à ne pas laisser de flaques.
Eponger les flaques si elles ne sont pas absorbées dans les 20 minutes.

Ne pas utiliser le produit sur des mortiers hydrofugés.

Consommation moyenne : 0.2 L/m ²	1 Litre = 5 m ²
Traitement anti-poussières : 0.15L/m ²	1 Litre = 6 m ²

Précautions d'emploi : lire attentivement la fiche produit et la notice du bidon.

N.B. : Vérifier la perméabilité obtenue après chaque couche (4h après l'application). La quantité exacte de produit sera définie après calcul de la porosité du support à traiter.

Des efflorescences peuvent apparaître après application pendant la durée de séchage et en cas d'excédent de produit. Selon les cas, prévoir une disparition sous quelques semaines ou procéder à un brossage.

Les recommandations contenues dans cette fiche technique sont destinées aux personnes expérimentées ayant l'habileté requise. Elles sont fondées sur des essais réalisés conformément aux normes conventionnelles en vigueur et à la norme NF P 74-201 1 et 2 référence DTU 59.1 (09/94). Ces recommandations n'ont qu'une valeur indicative et ne sauraient, en aucune façon, suppléer à une préconisation spécifique au chantier. De ce fait, aucune responsabilité ni dommages ne peuvent être imputés à S.E.P.V. pour les résultats obtenus lors d'un travail qui se fait aux risques et périls de l'utilisateur.

S.E.P.V. : BP 19 - St Germain Lès Arpajon – 91 291 Arpajon - Fax : 01 60.84.04.81

EDITION JANVIER 2011. ANNULE ET REMPLACE TOUTE VERSION PRECEDENTE.