



SOUBASSEMENTS DE MURS EN MAÇONNERIE OU EN BETON

FICHE DE MISE EN ŒUVRE : Notice 405

- IMPERMEABILISATION EXTERNE EN COURS DE CONSTRUCTION
- PREVENTION DES INFILTRATIONS PAR POROSITE DANS LES SOUS-SOLS (voir rapport CEBTP du MIGRASTOP 40)

Maçonneries de parpaings ou de moellons, enduits :

Appliquer un enduit de mortier de ciment légèrement taloché.

Sur cet enduit, après sa prise, appliquer au pulvérisateur, successivement 2 à 3 couches de MIGRASTOP 40 (à raison de 0.15L/m²/couche en moyenne), à 4 heures d'intervalle au minimum.

Béton brut :

Nettoyer la surface à traiter au jet d'eau haute pression, veiller à faire disparaître les résidus d'huile de coffrage.

Sur support sec ou humide, appliquer au pulvérisateur, successivement 2 à 3 couches de MIGRASTOP 40 (à raison de 0.15L/m²/couche en moyenne), à 4 heures d'intervalle au minimum.

Consommation moyenne : 0.45 L/m² 1 Litre = 2,5 m²

Précautions d'emploi : lire attentivement la fiche technique et la notice sur le bidon.

N.B. : Vérifier la perméabilité obtenue après chaque couche (4h après l'application).
La quantité exacte de produit sera définie après calcul de la porosité du support à traiter.

Des efflorescences peuvent apparaître après application pendant la durée de séchage et en cas d'excédent de produit. Selon les cas, prévoir une disparition sous quelques semaines ou procéder à un brossage.

Les recommandations contenues dans cette fiche technique sont destinées aux personnes expérimentées ayant l'habileté requise. Elles sont fondées sur des essais réalisés conformément aux normes conventionnelles en vigueur et à la norme NF P 74-201 1 et 2 référence DTU 59.1 (09/94) et DTU 14.1. Ces recommandations n'ont qu'une valeur indicative et ne sauraient, en aucune façon, suppléer à une préconisation spécifique au chantier. De ce fait, aucune responsabilité ni dommages ne peuvent être imputés à S.E.P.V. pour les résultats obtenus lors d'un travail qui se fait aux risques et périls de l'utilisateur.

S.E.P.V. : BP 19 - St Germain Lès Arpajon – 91 291 Arpajon - Fax : 01 60.84.04.81