



**DESTINATION :** MIGRASTOP FT est un produit de traitement hydrofuge par minéralisation destiné à la consolidation et l'imperméabilisation des enduits monocouches et des toitures (exceptée l'ardoise).  
Intérieur - Extérieur

**PROPRIETES ET AVANTAGES :** Basé sur une solution complexe de produits minéraux, MIGRASTOP FT ne dénature pas les matériaux. MIGRASTOP FT possède un très fort pouvoir de pénétration, ce qui lui permet de traiter les supports en profondeur lorsque cela est nécessaire. L'application de MIGRASTOP FT, par l'intégration au support et l'imprégnation des pores, constitue la minéralisation. Les supports ainsi traités améliorent considérablement leurs propriétés physiques. Les supports traités avec MIGRASTOP FT peuvent recevoir tout autre traitement à posteriori (peintures, patines, lait de chaux, RPE, etc.).

**SUPPORTS :** Toitures de terre cuite ou béton, façades en enduits monocouches grattés ou talochés. Consulter les fiches d'applications selon les types de supports et d'interventions à effectuer.

## MATERIEL

**D'APPLICATION :** Brosse, rouleau, pulvérisateur.

**ASPECT :** Incolore, limpide.

## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

Directive européenne COV 2004/42	Imprégnation non filmogène. Hors champ d'application de la directive.
Densité à 20°C	1,10 +/- 0,05
Viscosité à 20°C	Fluide
Liant	Silicate à pH alcalin (pH=11)
Solvant	Eau
Rendement	5 à 15 m <sup>2</sup> / Litre / couche
Conservation	Gélif, ne pas stocker à des températures inférieures à 0°C

**CONDITIONNEMENTS :** Bidons de 5 L et 20 L

## HYGIENE ET SECURITE :

Fiche de Données de Sécurité disponible sur [www.quickfds.com](http://www.quickfds.com)



## **CARACTERISTIQUES D'APPLICATION :**

De 1 à 2 couches suivant l'application et la porosité  
De 5 à 15 m<sup>2</sup> /Litre/couche  
Recouvrable : 4 heures  
Sec : 8 heures  
**Séchage définitif : 3 semaines**

## **DILUTION :**

Prêt à l'emploi. Ne pas mélanger avec un autre produit.  
Nettoyage du matériel : A l'eau, immédiatement après application.

## **CONSEILS D'APPLICATION :**

- **Conditions d'application :**

Utiliser MIGRASTOP FT entre + 5°C et + 30°C. La température du matériau ne doit pas être inférieure à + 5°C ni supérieure à + 25°C.

**Ne pas appliquer par temps de gel ou risque de gel dans les heures qui suivent l'application.**

**Ne pas utiliser en pulvérisation par vent fort.**

MIGRASTOP FT réagissant par pénétration par capillarité, les supports doivent être sains et propres. Les supports souillés pourront être traités préalablement avec NETTOYANT 75 ou CRISTO NET. Ils ne doivent pas déjà comporter une hydrofugation ou tout autre revêtement synthétique d'origine organique (peinture et revêtements synthétiques divers). MIGRASTOP FT s'emploie impérativement sur support sec ou légèrement humide.

- **Précautions d'utilisation :**

MIGRASTOP FT étant un produit de traitement de masse, réaliser toujours un essai préalable avant tout traitement définitif.

Ne pas projeter sur d'autres surfaces que les façades ou toitures.

Protéger : les volets, les plantes, les verres (lunettes, vitres, pare-brises), les peintures et de manière générale, tous les supports non minéraux.

En cas de projection accidentelle, nettoyer abondamment à l'eau pure avant séchage du produit.

En cas de mauvaise pulvérisation (surcharges ou coulures), laisser boire le support une vingtaine de minutes, puis rincer à l'eau claire la face traitée de manière à supprimer les surplus de produit. Le rinçage n'enlève pas le traitement, car le Migrastop FT n'est pas un traitement filmogène, il traite les matériaux dans la masse.

Les recommandations contenues dans cette fiche technique sont destinées aux personnes expérimentées ayant l'habileté requise. Elles sont fondées sur des essais réalisés conformément aux normes conventionnelles en vigueur et à la norme NF P 74-201 1 et 2 référence DTU 59.1 (09/94). Ces recommandations n'ont qu'une valeur indicative et ne sauraient, en aucune façon, suppléer à une préconisation spécifique au chantier. De ce fait, aucune responsabilité ni dommages ne peuvent être imputés à S.E.P.V. pour les résultats obtenus lors d'un travail qui se fait aux risques et périls de l'utilisateur.

S.E.P.V. : BP 19 - St Germain Les Arpajon – 91 291 Arpajon - Fax : 01 60.84.04.81

EDITION JANVIER 2011. ANNULE ET REMPLACE TOUTE VERSION PRECEDENTE.