



Sur support  
de préférence  
SEC

## TOITURES EN TERRE CUITE

### FICHE DE MISE EN ŒUVRE : Notice FT2

- IMPERMEABILISATION
- PREVENTION DES AGRESSIONS ATMOSPHERIQUES
- POLLUTION
- RESISTANCE AU GEL

#### **Nettoyage :**

Pulvérisation du NETTOYANT 75 avec action lente : rinçage par eau de pluie  
OU

Pulvérisation du NETTOYANT 75 avec action rapide : rinçage immédiat à la pression.

#### **Traitement :**

Sur support sec, appliquer au pulvérisateur 2 couches de produit MIGRASTOP FT (à raison de 100 gr/m<sup>2</sup> par couche).

Consommation moyenne : 0. 20 L/m<sup>2</sup>.  
1 litre = 5 m<sup>2</sup>

#### **Précautions d'emploi : lire attentivement la fiche produit et la notice du bidon.**

N.B. : Vérifier la perméabilité obtenue après chaque couche (4h après l'application). La quantité exacte de produit sera définie après calcul de la porosité du support à traiter.

Des efflorescences peuvent apparaître après application pendant la durée de séchage et en cas d'excédent de produit. Selon les cas, prévoir une disparition sous quelques semaines ou procéder à un broissage.

**Ne pas appliquer par temps de gel ou risque de gel dans les heures qui suivent l'application.**

**Ne pas utiliser en pulvérisation par vent fort.**

Les recommandations contenues dans cette fiche technique sont destinées aux personnes expérimentées ayant l'habileté requise. Elles sont fondées sur des essais réalisés conformément aux normes conventionnelles en vigueur et à la norme NF P 74-201 1 et 2 référence DTU 59.1 (09/94). Ces recommandations n'ont qu'une valeur indicative et ne sauraient, en aucune façon, suppléer à une préconisation spécifique au chantier. De ce fait, aucune responsabilité ni dommages ne peuvent être imputés à S.E.P.V. pour les résultats obtenus lors d'un travail qui se fait aux risques et périls de l'utilisateur.

S.E.P.V. : BP 19 - St Germain Lès Arpajon – 91 291 Arpajon - Fax : 01 60.84.04.81

EDITION JANVIER 2011. ANNULE ET REMPLACE TOUTE VERSION PRECEDENTE.