



FACADES ET OUVRAGES ENDUITS AU MORTIER DE CIMENT

FICHE DE MISE EN ŒUVRE : Notice 404

- IMPERMEABILISATION
- PREVENTION DES AGRESSIONS ATMOSPHERIQUES
- PREVENTION DE LA CARBONATATION
- EXCELLENT FIXATEUR AVANT PEINTURE

Sur support sec ou humide, appliquer au pulvérisateur, successivement 2 à 3 couches de MIGRASTOP 40 (à raison de 0.15L/m²/couche en moyenne), à 4 heures d'intervalle au minimum.

Sur des parements anciens ayant subi un traitement hydrofuge, il convient de s'assurer de la disparition de ce traitement.

Sur support neuf, appliquer sur un enduit hydraulique classique.

Consommation moyenne : 0.3 à 0.45L/m²

Précautions d'emploi : lire attentivement la fiche technique et la notice sur le bidon.

N.B. : Vérifier la perméabilité obtenue après chaque couche (4h après l'application).
La quantité exacte de produit sera définie après calcul de la porosité du support à traiter.

Des efflorescences peuvent apparaître après application pendant la durée de séchage et en cas d'excédent de produit. Selon les cas, prévoir une disparition sous quelques semaines ou procéder à un brossage.

Les recommandations contenues dans cette fiche technique sont destinées aux personnes expérimentées ayant l'habileté requise. Elles sont fondées sur des essais réalisés conformément aux normes conventionnelles en vigueur et à la norme NF P 74-201 1 et 2 référence DTU 59.1 (09/94) et DTU 14.1. Ces recommandations n'ont qu'une valeur indicative et ne sauraient, en aucune façon, suppléer à une préconisation spécifique au chantier. De ce fait, aucune responsabilité ni dommages ne peuvent être imputés à S.E.P.V. pour les résultats obtenus lors d'un travail qui se fait aux risques et périls de l'utilisateur.

S.E.P.V. : BP 19 - St Germain Lès Arpajon – 91 291 Arpajon - Fax : 01 60.84.04.81

EDITION JANVIER 2011. ANNULE ET REMPLACE TOUTE VERSION PRECEDENTE.